

## Scheda Tecnica

### Perlater Bio A+ PL 51/60 I K

UNI EN 771-1:2005

CARATTERISTICHE BLOCCO		
<b>Dimensioni</b>		
Spessore	300	mm
Lunghezza	250	mm
Altezza	238	mm
<b>Peso</b>	11,5	kg
<b>Perc. di foratura</b>	60	%
<b>Massa vol. Apparente</b>	644	kg/m <sup>3</sup>

MATERIALE IN OPERA		
<b>Imballo</b>		
Pz/pacco	48	n.
Peso pacco	0,55	t
<b>Muratura m<sup>3</sup></b>		
Pezzi	55,00	n.
Colla (sacchi/ m <sup>3</sup> )	1,70	
Peso	640	kg
<b>Muratura m<sup>2</sup> spessore</b>		
Pezzi	16,0	n.
Peso	186	kg



SPECIFICHE TECNICHE		
<b>Resistenza dei blocchi</b>		
In direzione verticale	10	N/mm <sup>2</sup>
In direzione ortogonale	2	N/mm <sup>2</sup>
<b>Conduttività del blocco <math>\lambda_b</math></b>	0,208	W/mK
<b>Conduttività della parete<sup>2)</sup> <math>\lambda_{eq}</math> secondo UNI EN 1745:2005</b>		
Giunto (2 mm) colla*	0,215	W/mK
* coefficiente di conduttività: 0,45 W/mK		
<b>Trasmittanza U<sup>1)</sup> secondo UNI EN 1745:2005 Parete intonacata (2x1,5 cm)</b>		
Giunto (2 mm) colla *	0,500	W/m <sup>2</sup> K
* coefficiente di conduttività: 0,45 W/mK		
<b>Peso Medio</b>	640	kg/m <sup>3</sup>
<b>Permeabilità al vapore <math>\mu</math></b>	9	
<b>Calore specifico</b>	840	J/ kg K
<b>R.E.I. <sup>2)</sup></b>	>180	
<b>Potere fonoisolante <sup>3)</sup></b>	47	dB
<ol style="list-style-type: none"> <li>senza maggiorazione umidità (UNI EN ISO 10456:2008)</li> <li>in conformità alla circolare VVF 15/02/08 e DM 16/02/07</li> <li>valore calcolato secondo la Legge della Massa o con certificato di laboratorio</li> </ol>		

### Voci di Capitolato

Fornitura e posa di muratura monostrato di tamponamento a blocchi forati rettificati di laterizio alleggeriti in pasta con perlite e farina di legno totalmente privi di additivi chimici, tipo **Laterizi Alan-Metauro Perlater bioA+ Retka** (BLR/BSS/PL/Tram), posati in opera a fori verticali.

La posa in opera deve essere eseguita con giunti orizzontali di malta speciale di circa mm 1-2 di spessore.

Classificazione dei blocchi: forato per tamponamento LD (Uni EN 771-1)

Dimensioni dei blocchi: cm ....x cm .... e altezza di cm ....

I blocchi dovranno avere percentuale di foratura compresa fra il 55 e il 70%

La conduttività equivalente della tamponatura sarà determinata attraverso il calcolo previsto dalla norma Uni EN 1745

Il valore di trasmittanza U della parete dovrà essere non superiore a .....W/m<sup>2</sup>K

Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a .... dB e basato su prova sperimentale o calcolo.

Queste prestazioni saranno documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli.

Le caratteristiche dichiarate dei blocchi saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE.

I blocchi in laterizio saranno dotati di certificazione di conformità ai criteri di compatibilità ambientale, come previsto dal Regolamento CEE n.1980/2000.

Il tutto comprensivo dell'onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, architravi, collegamenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a m<sup>2</sup> ...

Al m<sup>2</sup> €.....

**Laterizi Alan Metauro S.r.L.**

**sede legale e amministrativa:** via S. Anna, 36 - 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

**stabilimenti e uffici vendite:** via Montefeltro, 118 - 61010 Secchiano Marecchia di Novafeltria (RN)

[alan@alanmetauro.com](mailto:alan@alanmetauro.com)

via S. Anna, 36 - 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

[metauro@alanmetauro.com](mailto:metauro@alanmetauro.com)

[www.alanmetauro.com](http://www.alanmetauro.com)

tel. 0721 897526 - fax 0721 897198

tel. 0541 912331 - fax 0541 912154

tel. 0721 897526 - fax 0721 897198