



Produttore:
Laterizi Alan Metauro Srl
 via S. Anna, 36 - 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
 tel. 0721 897526 - fax 0721 897198

Stabilimento di produzione:
Stabilimento Alan
 via Montefeltro, 118 - 61010 Secchiano Marecchia di Novafeltria (RN)
 tel. 0541 912331 - fax 0541 912154

10

EN 771-1

Descrizione del Prodotto

BLOCCO PL 67/60 I - Categoria II, LD, elemento per muratura di laterizio

Dimensioni e tolleranze dimensionali

SPESSORE DEL MURO		Valore	Tolleranze				SPESSORE DEL MURO		Valore	Tolleranze			
30 cm			Tm		R1		= cm			Min		Max	
	mm		Min	Max	Min	Max		mm	Min	Max	Min	Max	
Lunghezza	mm	250	225	250			Lunghezza	mm					
Larghezza	mm	300	293	307			Larghezza	mm					
Altezza	mm	190	184	196			Altezza	mm					

Massa e densità (da utilizzare anche ai fini dell'isolamento acustico)

	Valore	Tolleranze: D1	
		Min	Max
Massa	kg	9,2	
Massa volumica lorda	kg/m ³	640	
Massa volumica netta	kg/m ³	1580	



Configurazione e forma (anche ai fini dell'isolamento acustico)

Percentuale di foratura	%	≤ 60
Spessore delle pareti	mm	NPD
Spessore dei setti	mm	NPD
Numero fori di presa	nr.	2
Area dei fori di presa	cm ²	NPD
Area del singolo foro	cm ²	NPD

Resistenza a compressione

⊥ alla base	N/mm ²	10	Categoria II			
⊥ alla testa (spess. muro 30 cm)	N/mm ²	2	Categoria II	⊥ alla testa (spess. muro = cm)	N/mm ²	=
						Categoria II

Stabilità dimensionale

Spostamento dovuto all'umidità	mm/m	NPD
--------------------------------	------	-----

Forza di adesione malta laterizio

Valore	N/mm ²	NPD
--------	-------------------	-----

Contenuto di sali solubili attivi

Categoria	-	S0	"Da non lasciare esposto"
-----------	---	----	---------------------------

Reazione al fuoco

Euroclasse	-	A1
------------	---	----

Assorbimento d'acqua

Percentuale di assorb. d'acqua	%	NPD	"Da non lasciare esposto"
--------------------------------	---	-----	---------------------------

Permeabilità al vapore

Coeff. di diffus. del vapor d'acqua		10	EN 1745
-------------------------------------	--	----	---------

Proprietà termiche

Conduttività termica λ _b (spessore muro 30 cm)	W/m·K	0,195	Cond. equivalente del blocco secondo la norma EN 1745	Conduttività termica λ _b (spessore muro = cm)	W/m·K	=	Cond. equivalente del blocco secondo la norma EN 1745
---	-------	-------	---	--	-------	---	---

Durabilità al gelo-disgelo

Resistenza al gelo-disgelo	-	F0	"Da non lasciare esposto"
----------------------------	---	----	---------------------------

Sostanze pericolose

=

Altre informazioni